

# S1 – OZAJUJ! FLEXIBILNÉ LEPIDLÁ

## BALKÓNY, KÚPEĽNE, PODLAHY



### PCI Pericol® Flex S1


- Biele flexibilné lepidlo aj na veľké formáty, prírodný kameň a sklené mozaiky

### PCI Pericol® Fluid

- Špeciálne sivé flexibilné lepidlo na podlahy na celoplošné – bezdutinové lepenie všetkých keramických dlažieb aj velkoformátových aj prírodného kameňa

### PCI Pericol® FlexPlus

- Sivé flexibilné lepidlo na obklady, dlažby a prírodný kameň



# S1 – OZAJ FLEXIBILNÉ LEPIDLÁ NA BALKÓNY, DO KÚPEĽNÍ A NA PODLAHY

Ešte pre niekolkými rokmi boli formáty obkladov a dlažieb 33 x 33 cm považované za veľké.

Dnes je aktuálna požiadavka lepiť cementovými lepidlami podstatne väčšie formáty a to nielen v interiéroch, ale aj na balkónoch a terasách. Profesionáli hovoria o veľkých formátoch obkladov a dlažieb, ak majú jednu stranu dĺžku ako 60 cm.

Lepidlá tried **C1** (na bežné použitie, malé formáty, nasiakavá keramika) a aj **C2** (na náročnejšie aplikácie, väčšie formáty, nižšia nasiakavosť) už na moderné obklady a dlažby zdaleka nestačia. Pri veľkých formátoch je preto nevyhnutnosťou použitie lepidiel **S1**, ktoré zaručujú ich spoľahlivú aplikáciu.

Lepidlá S1 majú vysoký obsah syntetických živíc, ktoré zabezpečujú niekolko klúčových vlastností:

- **flexibilita = odolnosť proti deformácii**  
**min. 2,5 mm** – rozdielna tepelná rozťažnosť obkladov a dlažieb a podkladu plus chýbajúce škáry spôsobujú extrémne šmykové napätie, ktoré je nutné kompenzovať lepidlami v triede S1. Špeciálne C2TE lepidlá nestačia!
- **rovnomerné vytrvdnutie lepidla** na celej ploche bez prístupu vzduchu
- **vynikajúca prilhabosť a lepivosť**
- **komfort pri aplikácii – lepidlo je plastické** – obklady a dlažby je možné ľahšie dorovnávať.

Klasifikácia a označenie mált a lepidiel na obkladové prvky (STN EN 12004+A1)

## Typ

**C** – cementové malty a lepidlá

**D** – disperzné lepidlá

**R** – lepidlá na báze reaktívnych živíc

## Trieda

- 1** – normálna malta/lepidlo (prídržnosť k podkladu min. 0,5 MPa)
- 2** – špeciálna malta/lepidlo (prídržnosť k podkladu min. 1,0 MPa)

## Špecifické vlastnosti

- F** – rýchlotvrdnúca malta/lepidlo
- T** – malta/lepidlo so zníženým sklzom
- E** – malta/lepidlo s predĺženou dobovou zavádzatnosťou
- S1** – flexibilná malta/lepidlo
- S2** – vysokoflexibilná malta/lepidlo

## PCI Pericol Flex S1 - C2TE S1 - Biele flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlažby



- na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb vrátane sklenených mozaík
- na nasiakavú a mälo nasiakavú keramiku, nenesakiavú keramiku – gres, dosky z betónu a kameňa (okrem prírodných kameňov citlivých na zmeny sfarbenia), ľahké stavebné dosky, izolačné dosky a podlahové vykurovanie
- so zvýšenou počiatocnou lepivosťou a dlhou dobu otvorenia – cca 40 minút
- na balkóny, terasy, vonkajšie schodiská, obklady fasád a soklov
- na veľké formáty obkladov a dlažieb do 80 x 80 cm a na ľahké obklady
- na veľké formáty obkladov, viac ako 80 x 80 cm na stenách
- mrazuvzdorné so zníženým sklzom a predĺženou dobovou zavádzatnosťou
- vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“
- súčasť certifikovaných balkónových systémov PCI Pecitherm MultiPlus/Klasik/KlasikPlus
- pochôdzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 1 dni

C2TES1 EN 12004	↓ ≥ 2,5 mm S1	Gisgrund PGM, PPB
+25 °C / +5 °C max / min	↓↓↓ 12 h	
1,8 kg/m <sup>2</sup> 4 mm	3,0 kg/m <sup>2</sup> 6 mm	3,4 kg/m <sup>2</sup> 8 mm
42 ks	42 ks	42 ks
PCI	PCI	PCI
25 kg	25 kg	25 kg
5 kg	5 kg	5 kg
216 ks	216 ks	216 ks

## PCI Pericol Fluid - C2E S1 - Flexibilné zrýchlené tekuté lôžko na dlažby



- celoplošné – bezdutinové lepenie keramických dlažieb a kameňa (okrem prírodných kameňov citlivých na zmeny sfarbenia)
- na balkóny, terasy, podlahové vykurovanie a vysoko zaťažované plochy
- na vyrovnanie nerovných podkladov do hrúbky 15 mm pred lepením dlažby
- na veľké formáty dlažieb do 60 x 60 cm, vhodné na lepenie „dlažba na dlažbu“
- mrazuvzdorné s predĺženou dobovou zavádzatnosťou
- súčasť certifikovaných balkónových systémov PCI Pecitherm MultiPlus/Klasik/KlasikPlus
- pochôdzne a škárovateľné po 10 hodinách, plne zaťažiteľné po 1 dni

C2ES1 EN 12004	↓ ≥ 2,5 mm S1	Gisgrund PGM, PPB
+25 °C / +5 °C max / min	↓↓↓ 10 h	
5,8 kg/m <sup>2</sup> 13/20 mm	3,6 kg/m <sup>2</sup> 8 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup> 10 mm
42 ks	42 ks	42 ks
PCI	PCI	PCI
25 kg	25 kg	25 kg
12 mm	12 mm	12 mm

## PCI Pericol FlexPlus - C2TE S1 - Univerzálné flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlažby



- na nasiakavú a mälo nasiakavú keramiku, nenesakiavú keramiku – gres, dosky z betónu a kameňa (okrem prírodných kameňov citlivých na zmeny sfarbenia), ľahké stavebné dosky, izolačné dosky a podlahové vykurovanie
- na balkóny, terasy, vonkajšie schodiská, obklady fasád a soklov
- mrazuvzdorné so zníženým sklzom a predĺženou dobovou zavádzatnosťou
- vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“
- pochôdzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 3 dňoch

C2TES1 EN 12004	↓ ≥ 2,5 mm S1	Gisgrund PGM, PPB
+25 °C / +5 °C max / min	↓↓↓ 12 h	
1,8 kg/m <sup>2</sup> 4 mm	3,0 kg/m <sup>2</sup> 6 mm	3,4 kg/m <sup>2</sup> 8 mm
42 ks	42 ks	42 ks
PCI	PCI	PCI
25 kg	25 kg	25 kg